Ficha Técnica



ENKAMAT® 7220

GEOMANTA PARA PREVENÇÃO PERMANENTE CONTRA A EROSÃO

Descrição:

Enkamat® 7220 é uma manta geossintética flexível, produzida a partir de monofilamentos em poliamida (PA), cruzados e soldados entre si, formando uma rede tridimensional com mais de 95% de espaços livres. Possui um lado plano.

Inicialmente protege o solo contra a erosão, reduz a velocidade de escoamento da água e do vento, proporcionando uma microestabilidade. Num segundo estágio, atua de forma permanente como reforço da camada vegetal através da criação de condições para a fixação da vegetação (enrizamento).



É um produto leve, de fácil e rápida instalação, adapta-se perfeitamente ao terreno e proporciona uma aparência natural às superfícies verdes. Possibilita a aplicação hidrossementeira e não é necessária manutenção após a instalação.

Domínio de utilização:

Controlo de erosão, taludes, jardins verticais, margens fluviais, campos de golfe, caminhos, jardins, pistas, aterros, entre muitas outras aplicações.

	PROPRIEDADES	UNIDADES	VALOR	TOLERÂNCIA	NORMAS
DETALHES DO PRODUTO	Material (Polímero)		PA		
	Cor		Preto		
	Gramagem	g/m²	400		EN ISO 9864
	Espessura	mm	18		
	Resistência à tração (MD/CMD) (1)	KN/m	2,00 / 2,20	- 0.6 / - 0.6	EN ISO 10319
	Alongamento na rotura (MD/CMD) (1)	%	100 / 60	± 50 / ± 40	EN ISO 10319
	Resistência à temperatura	ōС	-40 A 80		
	Densidade do polímero	kg/dm³	1,14		
	Inflamabilidade		B2		DIN 4102
	Tipo de estrutura		Aberta, um lado plano		
	Volume de vazios	%	>95		
	Fator de retenção do solo	m/m²	2980		

GÍSTICA	Comprimento x Largura	m	60 X 1,00	
	Comprimento / Diâmetro do rolo	m	1,03 / 1,20	
Š	Peso bruto	Kg	25	

LAÇÃO	Durabilidade	Boa resistência às intempéries e à radiação UV		
	Resistência química	Resistente a todos os produtos químicos em concentrações que são normalmente contidos na terra e águas superficiais.		
	Toxicidade	Nenhuma, aprovado para utilização em reservatórios de água potável; O Enkamat® é inerte e não prejudicial para o ambiente.		
INSTAL	Danos causados por roedores	O Enkamat® não possui qualquer valor nutritivo, a estrutura emaranhada do Enkamat® é desagradável para construção de tocas de animais/roedores.		
_	Tempo máximo permitido entre a instalação e a cobertura do geossintético	1 mês		

(1) MD = Na direção da máquina (Longitudinal) / CMD = Transversal à máquina.

Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.



