Ficha Técnica





Descrição:

KORTEX® GTPP é um geotêxtil tecido fabricado a partir de tiras de alta tenacidade em polipropileno (PP). É usado para o reforço de solos, separação e filtração. Possui elevada resistência aos químicos presentes nos solos, ácidos e alcalinos (pH 0-14), possui elevado nível de resistência microbiológica e elevada resistência à radiação UV. Possui também alta resistência à tração, com baixo alongamento, e é bastante resistente aos danos durante a instalação. A sua aplicação permite reduzir o volume de terraplenagens e consequentemente reduzir os custos e a duração das obras.



Reforço de estradas em aterro, ferrovias e aeroportos parques de estacionamento, reforço de solos, áreas industriais, construção de muros de contenção, taludes, reparação de deslizamentos de terra, estabilização margens marítimas, de rios e reservatório, construção de estradas temporárias e reforço de qualquer tipo de fundações instáveis.

MATÉRIA-PRIMA

POLÍMERO	DENSIDADE	PONTO DE FUSÃO	ESTRUTURA
100% Polipropileno	0,91 kg/dm³	165 °C	Fitas/tiras

PROPRIEDADES

PROPRIEDADES MECÂNICAS	VALOR	TOLERÂNCIA	NORMAS
Resistência à tração MD*	40 KN/m	- 5 kN/m	EN ISO 10319
Resistência à tração CMD*	40 KN/m	- 5 kN/m	EN ISO 10319
Alongamento até à rotura MD*	17,50%	± 4,0%	EN ISO 10319
Alongamento até à rotura CMD*	14,00%	± 4,0%	EN ISO 10319
Resistência Ao Punçoamento (CBR)	5 KN	- 1 KN	EN ISO 12236
Resistência dinâmica à perfuração (Queda do cone)	12 mm	+ 2 mm	EN ISO 13433

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS	VALOR	TOLERÂNCIA	NORMAS
Permeabilidade à Água (VI _{H50})	25 l/m²s	- 8 l/m²s	EN ISO 11058
Fluxo de água no plano (20 kPa)			EN ISO 12958
Tamanho de Abertura Característica (O ₉₀)	350 μm	± 105 μm	EN ISO 12956

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	TOLERÂNCIA	NORMAS
Espessura abaixo de 2 kPa	1 mm	+/- 0,25 mm	EN ISO 9863-1
Gramagem	185 g/m²	+/- 19,0 g/m ²	EN ISO 9864
Comprimento x largura	100 x 5,25 m	± 1,0%	
Diâmetro do rolo	30 cm	± 10,0%	
Volume do rolo	0,371 m³		
Área do rolo	525 m²		
Peso do rolo	97,13 kg		

PROPRIEDADES DE DURABILIDADE	VALOR	NORMAS
Durabilidade mínima prevista em solos naturais com 4 <ph <25="" <9="" <math="" display="inline" do="" e="" solo="" temperatura="">^{\circ} C</ph>	100 Anos	Anexo B
Tempo descoberto máximo permitido	2 dias	EN 12224

^{*} MD = Na direção do equipamento / CMD = Transversal ao equipamento

[🔻] Como as circunstâncias podem diferir de caso para caso e as condições de aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a Atlanlusi Europe, Lda. não se responsabiliza por quaisquer resultados diferentes do previsto.





Ficha Técnica



NOTAS:

- Os rolos podem ser colocados no ar livre e empilhadas, no máximo de 5 rolos;
- Manter os rolos fora do alcance do fogo;
- Os valores dados são indicativos e correspondem aos resultados médios obtidos nos laboratórios do fabricante e de ensaios em institutos próprios;
- Poderá haver alterações nos valores presentes neste documento sem aviso prévio, a qualquer momento.

ESPECIFICAÇÕES PARA CONCURSO

(MAPAS DE QUANTIDADES)

O geotêxtil tecido deverá ser do tipo "KORTEX® GTPP"... da Atlanlusi Europe Lda., ou equivalente, em polipropileno (PP), com uma resistência à perfuração (CBR) mínima de.... N de acordo com a norma EN ISO 12236, com uma resistência à tração (MD/CMD) mínima de.../... KN/m de acordo com a norma EN ISO 10319, com alongamento de tração (MD/CMD) mínimo de.../... % de acordo com a norma EN ISO 10319, com permeabilidade no plano (capacidade de escoamento) de... I/m²s de acordo com a norma EN ISO 11058. O fornecedor do geotêxtil deverá ser certificado conforme a norma ISO 9001 e ISO 14001, e os produtos deverão possuir a marcação CE.



